

2- K PUR-parketové lepidlo

UZIN MK 92 S

Tvrdé, smykově pevné a rychle tuhnoucí univerzální lepidlo pro všechny druhy parket

Oblast použití:

2-K polyuretanové parketové lepidlo s tvrdým, smykově pevným lepidlovým hřebenem, univerzálně použitelné pro všechny druhy parket, stejně tak pro všechny podložky UZIN vhodné pro parkety. Pro vnitřní prostředí.

Hlavní oblast použití:

- ▶ mozaikové parkety (8mm masivní parkety)
- ▶ vysoce hraněné lamely
- ▶ vlysové parkety
- ▶ masivní palubky
- ▶ 10 mm masivní parkety
- ▶ dřevěná dlažba RE / WE

Rozšířená oblast použití:

- ▶ vícevrstvé parkety
- ▶ vícevrstvé palubky
- ▶ laminát

Vhodné na:

- ▶ cementové potěry, kalciumsulfátové potěry nebo beton
- ▶ nové, pevně přišroubované dřevotřískové desky P4 – P7 nebo OSB desky OSB 2 – OSB 4
- ▶ stávající keramickou dlažbu a na dlažbu z přírodního kamene, teraso aj.
- ▶ nové lité asfaltové potěry
- ▶ potěry z hotových stavebních dílců, sádrovláknité desky
- ▶ stěrkové hmoty vhodné pro parkety
- ▶ UZIN izolační a kladečské podložky vhodné pro parkety
- ▶ teplovodní podlahové vytápění



Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen



Přednosti výrobku / vlastnosti:

UZIN MK 92 S je řešením problémů v oboru parketových lepidel. Pro své vynikající vlastnosti je univerzálně použitelné. Produkt neobsahuje změkčovadla. Již po 6 hodinách je možné parkety brousit. Spolehlivěji a rychleji není možné parkety položit.

Pojivo: Polyuretan z polyolenu a polyisokyanátu (MDI).

- ▶ Univerzálně použitelné
- ▶ Velmi dobrá stabilita lepidlového hřebínku
- ▶ Velmi rychle tvrdnoucí
- ▶ Tvrdé lepidlo dle ISO 17 178
- ▶ Harmonizované se všemi parketovými laky, oleji a vosky a neobsahuje změkčovadla
- ▶ GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel
- ▶ EMICODE EC 1 R PLUS / velmi malý obsah emisí

Technická data:

Způsob balení:	plastová kombi nádoba
Dodávané balení:	A/B 10kg, A/B 6kg, A/B 2,5kg
Skladovatelnost:	nejméně 12 měsíců
Barva:	béžová
Spotřeba:	800 – 1200 g/m ²
Teplota při zpracování:	nejméně 15 °C na podlaze
Mísící poměr:	A:B 7,8:1 hmotnostní díl
Doba zpracovatelnosti:	cca 30 minut*
Doba kladení:	cca 60 minut*
Zatížitelné:	po cca 2 hodinách*
Brousitelné:	po cca 6 hodinách*

* Při 20° C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Příprava podkladu:

Podklad musí být rovný, pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost (nečistoty, olej, mastnota). Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem nebo směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby. Cementové a kalciumsulfátové potěry musí být přebroušeny a vysáty.

Přilnavost omezující nebo labilní povrchové vrstvy, např. separační hmoty, zbytky lepidel, stěrkových hmot, podlahovin nebo nátěrů aj., odkartáčovat, odbrousit, odfrézovat nebo otryskat. Volné části a prach důkladně vysát. Kamenné dlažby obrousit, očistit a penetrovat hmotou UZIN PE 460. Popřípadě, dle podkladu, druhu parket a zatížení, vybrat ze sortimentu UZIN vhodnou penetraci a/nebo stěrkovou hmotu.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků. Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

Zpracování:

1. Lepidlo nechat před upotřebením aklimatizovat na prostorovou teplotu. Pryskařici a tvrdidlo smíchat jak je na nádobě popsáno. Dbát na důkladné promíchání, zvláště u dna a stěny nádoby, neboť špatně promíchané lepidlo nevytverdne.
2. Lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou (viz „Údaje o spotřebě“) rovnoměrně na podklad. Nanést jen tolik lepidla, na kolik je možné v době pokládky položit parkety s dobrým smočením rubu parket. Parketové prvky dobře přitlačit.
3. Znečištění od lepidla odstranit v čerstvém stavu čistícími utěrkami UZIN Clean-Box. Nečistoty od lepidla ve vytvrzeném stavu mohou být odstraněny jen mechanicky.

Údaje o spotřebě:

Druh parket	Zubování	Spotřeba*
Vlysy, palubky, dlouhé řemeny, dřevěná dlažba RE	UZIN lišta pro palubky	ca. 1200 g/m ²
10 mm masivní parkety, vícevrstvé parkety	B 11	1000 – 1200 g/m ²
Mozaikové parkety	B 3	800 – 1000 g/m ²
Vysoce hraněné lamely	B 11	1000 – 1200 g/m ²

* Při 20 st.C a 65% relativní vzdušné vlhkosti při temperované nádobě s lepidlem.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při chladném, suchém uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Odolnost proti mrazu do – 25 st.C.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a nízká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zkracují dobu pokládky, vázání lepidla a dobu tuhnutí.

- Při pokládce velkoformátových elementů je nutné vytvořit podklad se zvýšenou rovinností, případně je nutné dbát doporučení výrobce parket.
- Při stěrkových pracích obnáší minimální tloušťka stěrky 2 mm. Při vystěrkovaných podkladech dbát na dobré proschnutí stěrkové hmoty.
- Spodní konstrukce dřevěných podlah musí být suché. Pro dostatečné provětrání nebo zadní větrání je nutné zajistit např. odstranění existujících obvodových pásů nebo zabudování speciálních soklových lišt s větracími otvory.
- Potěry z litého asfaltu musí být opískovány a musí mít průběžné a dostačující obvodové spáry.
- Zahoustlé tvrdidlo již není použitelné!
- Nerozmíchávat dílčí množství, omezíte chyby při rozmíchávání.
- Dbát na normové vlhkosti dřeva.
- Od dotčených stavebních konstrukcí dodržet dostatečně velký a rovnoměrný odstup podle druhu parket, druhu dřeva a velikosti místnosti.
- Při dodržení normové vlhkosti dřeva a vlhkosti vzduchu a dostatečné aklimatizaci parket lze po 6 hod brousit a opracovávat povrch parket, např. s vhodnými produkty Pallmann (www.pallmann.net).
- Je vhodné jen pro laminátové podlahy, které jsou výrobcem pro celoplošné lepení odsouhlaseny.
- Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahoviny v národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.). Dbejte mimo jiné na související normy a směrnice:
 - DIN 18 356 „Parketářské práce“, normu B 2218
 - DIN 18 357 „Práce s dřevěnou dlažbou“
 - Směrnice Průmyslového svazu výrobců lepidel „Lepení parket“
 - Směrnice Centrálního svazu německých stavebních živností (ZDB) „Elastické podlahoviny, textilní podlahoviny a parkety na vyhřívaných podlahových konstrukcích“.
 - TKB směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
 - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“.

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE RU 1 - Bez rozpouštědel. Není zápalné. Složka A: Žádné výstražné označení. Složka B: Obsahuje difenylmetandiisokyanát / Xn: „Zdraví škodlivá při vdechnutí“. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Pro vdechnuté MDI výpary existuje podezření na rakovinotvorný účinek. Zdravotně závadné: nebezpečí vážných zdravotních potíží při dlouhodobém vdechování. Citlivost vdechnutím a kontaktem s pokožkou možná. Při zpracování dobře větrat, používat ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou ihned umýt velkým množstvím vody a mýdla. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Je třeba dbát mimo jiné na: Předpisy GefStoffV, Bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, List bezpečnostních údajů, Informace o skupině výrobků a Návod vzorového provozu stavby BG pro výrobky s GISCODE RU 1.

Po vytvrzení pachově neutrální a rovněž ekologicky a fyziologicky nezávadné – nezatežuje kvalitu vzduchu v místnosti ani formaldehydem, ani jinými těkavými látkami. S velmi nízkým obsahem emisí PLUS – EMICODE EC 1 R PLUS.

Likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby vyprázdněné, vyškrábané nebo bez kapek jsou recyklovatelné. Nádoby s nevytvrzeným zbytkem obsahu a rovněž nevytvrzené zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad. Proto shromáždit zbytky výrobku, oba komponenty smíchat, nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.