deceuninck

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Onderhoud van aluminium:

Een vuil en niet onderhouden gebouw verliest al vlug zijn representativiteit. Bovendien zijn er in de verontreiniging vaak chemische stoffen aanwezig die een negatieve invloed op de oppervlaktebescherming hebben. Er zijn dus redenen genoeg om met de nodige ervaring en de juiste
producten een periodiek onderhoud door te voeren.

Reinigingsprocedure:

Het is belangrijk een onderhoudsbeurt te starten met het verwijderen door te spoelen met zuiver water, van stof, zand en andere stoffen die een schurend effect zouden kunnen hebben bij het reinigen met spons, doek enz…
Voor de reiniging zelf kan een scheutje detergent aan het water worden toegevoegd, mits het lakwerk
daarna met zuiver water grondig gespoeld en drooggewreven wordt met een zacht en absorberend doek.
Het mag aanbevolen worden het lakwerk na reiniging ook zoals het lakwerk van uw auto, af en toe te
simoniseren met een kwaliteitsproduct zonder abrasieven (schuurmiddelen) en chemisch neutraal.

Frequentie van het onderhoud:

De frequentie van het onderhoud wordt hoofdzakelijk bepaald door de omstandigheden van het milieu
en de wijze waarop de gevels blootgesteld zijn en eveneens door de eisen die men stelt in verband met het behouden van het oorspronkelijk uitzicht.
Voor aluminium schrijnwerk in een landelijke omgeving worden er twee reinigingsbeurten per jaar vooropgesteld voor de oppervlakken die regelmatig blootgesteld zijn aan neerslag.
In een stadsomgeving, in een industriële atmosfeer of in zeelucht moet schrijnwerk dat aan regen is blootgesteld, minstens om de 3 maand een onderhoudsbeurt krijgen. Ook voor niet beregende gevels
dient deze frequentie aangehouden te worden

Algemene opmerking bij gebruik producten:

Steeds eerst een proef zetten op een niet opvallende plaats om het juiste effect van een product na te gaan. Enkel niet-agressieve PH neutrale producten zonder azijn of ammoniak gebruiken voor onderhoud van aluminium schrijnwerk.